



Produktvorteile

- Spezialgrundputz für das MARMONET Stahlarmierungsgitter MA11
- Stellt die gleichen Anforderungen an die Verarbeitung wie das Erstellen eines konventionellen Grundputzes Auftragsstärke: 15 - 18 mm

Farbe

- grau

PRODUKTDATENBLATT

Robusto Grundputz KK78

Spezialgrundputz für Marmonet Stahlarmierungsgitter

Anwendungsbereich

- Im Aussen- und Innenbereich
- Wird immer in Kombination mit dem System ROBUSTO-UNIVERSAL als Grundputz eingesetzt

Produkteigenschaften

- Einfach zu verarbeiten durch leichte Zuschlagstoffe
- Optimiert für MARMOtherm Robusto Systeme
- Hohe Klebekraft
- Sehr gute Ergiebigkeit
- Hohe Anwendungssicherheit
- Lange Offenzeit
- Maschinell verarbeitbar

Wissenswertes vor der Anwendung

Die eingesetzten Dämmplatten beim System MARMOtherm Robusto, es kann das ganze Sortiment an Wärmedämmplatten der Saint-Gobain Weber AG eingesetzt werden, werden mittels mechanischer Befestigung mit ROBUSTO Dübeln auf den Traguntergrund montiert. Vor der Beschichtung mit Robusto Grundputz KK78 müssen die Dämmplatten trocken, sauber und frei von losen Teilen sein.

Verbrauch/Ergiebigkeit

ca. 1.4 kg/m²/mm

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Die eingesetzten Mineralwolle-Dämmplatten, MW-eco, MW-1 033-034, werden nach der Verklebung beim System MARMOtherm Robusto mechanisch befestigt. Nachfolgend wird das Sthalarmierungsgitter MA11 mit Robusto Spyder Distanztellern und Robusto Clip auf die Schraubdübel befestigt. Vor der Beschichtung mit Robusto Grundputz KK78 müssen die Dämmplatten trocken, sauber und frei von losen Teilen sein.

Verarbeitung

Die Verarbeitung des Robusto Grundputz KK78 stellt die gleichen Anforderungen an die Verarbeitung wie das Erstellen eines Grundputzes aussen. Die Verarbeitungszeit des KK78 beträgt ca. 4 bis 5 Stunden. Nach dem Auslatten und Rabotieren sollte die Dicke des KK78 15 bis 18 mm betragen. Einbettung: Für die Einbettung des Armierungsgitters wird ausschliesslich der Iso-Combimörtel KK70 verwendet. Die Aushärtung ist abhängig von den Witterungsbedingungen und dauert ca. 1 Tag/mm Schichtdicke. Anschliessend ist das System MARMOtherm Robusto bereit für die Aufnahme von mineralischen Deckputzen, oder Ceramo-Fassadenbeläge bis zu 70 kg/m².

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
- Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Körperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen.
- Nicht durchgetrocknete Putzflächen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen.

Lagerungsvorschriften

Trocken im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

6 Monate

Eigenschaft	Wert
Technische Eigenschaften	-
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5/36
Brandverhaltensklasse VKF	RF1
Brandverhalten (gemäss EN 13501-1)	A1
Haftzugfestigkeit (N/mm ²)	≥ 0.08 N/mm ²
CE-Klassifizierung	EN 998-1:2010
Eigenschaften	-
Farbe	grau
Druckfestigkeitsklasse	CS IV (≥ 6 N/mm ²)
Konsistenz	Pulver
Min. Biegezugfestigkeit	2.7 N/mm ²

Eigenschaft	Wert
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Max. Schichtdicke	20 mm
Min. Schichtdicke	15 mm
Mischverhältnis	ca. 6.0 - 6.5 l Wasser/25 kg
Mörtelgruppe	GP Normalputzmörtel
Ø Verarbeitbarkeitszeit	60 min
Dauernassbereichseignung	Nein
Ø Abbindezeit	ca. 1 Tag/mm
Ø Wärmeleitfähigkeit	(P = 50%) = $\leq 0.67 \text{ W/mK}$, (P = 90%) = $\leq 0.76 \text{ W/mK}$
Max. kapillare Wasseraufnahme	W2

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die Broschüren/Anwendungstabellen der Saint-Gobain Weber AG sind zu beachten.

Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, gelten obige Empfehlungen zur Planung und Ausführung als allgemeine, nicht abschliessende Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen und ohne Gewähr.

Bestellungen:

bestellung@weber-marmoran.ch / T: +41 44 947 88 00

Saint-Gobain Weber AG, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil