



Produktvorteile

- Mineralische Haftbrücke
- Ergiebig und leicht zu verarbeiten
- Mit Gips-, Zement- oder organisch gebundenen Putzen beschichtbar

Farbe

- grau

PRODUKTDATENBLATT

weber haft 260

Quarz-Haftbrücke mineralisch

Anwendungsbereich

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als Haftbrücke auf Beton zur Aufnahme mineralischer Grundputze
- Als Haftvermittler auf schwachsaugenden mineralischen Untergründen
- Kann mit mineralischen, organischen- und gipshaltigen Putzen beschichtet werden

Produkteigenschaften

- Mineralische Haftbrücke
- Ergiebig und leicht zu verarbeiten
- Mit Gips-, Zement- oder organisch gebundenen Putzen beschichtbar

Wissenswertes vor der Anwendung

Kann mittels Roller, Pinsel oder im Spritzverfahren appliziert werden.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro Rollerauftrag:	ca. 0.3 kg/m ²
Pro Spritzauftrag:	ca. 0.5 kg/m ²

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten.

Verarbeitung

weber haft 260 kann von Hand oder mit allen gängigen Mischern angemischt werden. Gemischtes Material ist innerhalb von etwa 2 Std. zu verarbeiten. weber haft 260 wird mittels Roller, Pinsel oder im Spritzverfahren appliziert. Angesteiftes Material darf nicht wieder angerührt werden. Es darf nachträglich kein Wasser zugegeben werden. Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden. Fremdbauteile sind vorgängig gut abzudecken.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.
- Auf die Haftbrücke darf während der Abbindezeit kein Frost einwirken.

Lagerungsvorschriften

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden lagern

Min. Lagerstabilität

12 Monate

Eigenschaft	Wert
Farbe	grau
Konsistenz	Pulver
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Mischverhältnis	7.5 Liter Wasser/15 kg Sack
ø Verarbeitbarkeitszeit	120 min
Dauernassbereichseignung	Nein
ø Abbindezeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): Überarbeitbar nach ca. 2 - 3 Tagen

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die Broschüren/Anwendungstabellen der Saint-Gobain Weber AG sind zu beachten.

Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, gelten obige Empfehlungen zur Planung und Ausführung als allgemeine, nicht abschliessende Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen und ohne Gewähr.

Bestellungen:

bestellung@weber-marmoran.ch / T: +41 44 947 88 00

Saint-Gobain Weber AG, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil