



Produktvorteile

- Mineralisch zum kleben und armieren
- Leichtzuschlagstoffe aus Perlite
- Hohe Ergiebigkeit
- Diffusionsoffen

Farbe

- grau

PRODUKTDATENBLATT

weber multi 290E

Mineralischer Leicht-Klebe- und Armierungsmörtel, Perlit

Anwendungsbereich

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als Kleber und Armierungsmörtel
- Als Armierungsputz mit Gewebeeinlagen
- Auf tragfähige mineralische und organische Altputze

Produkteigenschaften

- Mineralischer Kleber und Armierungsmörtel für innen und aussen
- Leichtzuschlagstoffe aus Perlite
- Diffusionsoffen
- Maschinell verarbeitbar

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 t Trockenmörtel:	ca. 1000 l
	ca. 1 kg/m ² /mm

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Kritische Untergründe müssen auf die Eignung geprüft werden. Evtl. Probeflächen anlegen. Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und die Fläche reinigen.

Verarbeitung

Von Hand weber multi 290 E in Wasser einstreuen und knollenfrei mit dem Rührwerk in eine verarbeitungsgerechte Konsistenz gut anmischen. Machinell mit allen gängigen Mischpumpen verarbeitbar. Als Dünnschichtputz 5 mm, und mit Gewebeeinlage 5-7 mm stark aufbringen. Stand- und Trocknungszeit mind. 1 Woche.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
- Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Körperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen.
- Nicht durchgetrocknete Putzflächen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen.

Lagerungsvorschriften

Trocken im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

12 Monate

Technische Daten

Technische Eigenschaften	-
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5/20
Brandverhaltensklasse VKF	RF1
Brandverhalten (gemäss EN 13501-1)	A1
Haftzugfestigkeit (N/mm ²)	≥ 0.08 N/mm ²
CE-Klassifizierung	EN 998-1:2010
Eigenschaften	-
Farbe	grau
Druckfestigkeitsklasse	CS III (3.5 – 7.5 N/mm ²)
Konsistenz	Pulver
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Max. Schichtdicke	7 mm
Min. Schichtdicke	5 mm

Technische Daten

Mischverhältnis	ca. 7.5 - 8.0 l/25 kg
Mörtelgruppe	GP Normalputzmörtel
Ø Verarbeitbarkeitszeit	60 min
Dauernassbereichseignung	Nein
pH-Wert	> 12,0
Ø Abbindezeit	ca. 1 Tag/mm
Ø Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,33 W/mK (P=50%), ≤ 0,36 W/mK (P=90%)
Max. kapillare Wasseraufnahme	W2

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die Broschüren/Anwendungstabellen der Saint-Gobain Weber AG sind zu beachten.

Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, gelten obige Empfehlungen zur Planung und Ausführung als allgemeine, nicht abschliessende Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen und ohne Gewähr.

Bestellungen:

bestellung@weber-marmoran.ch / T: +41 44 947 88 00

Saint-Gobain Weber AG, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil